

İZOFALT MEMBRAN ASTARI

TEKNİK BÜLTENİ


BİTÜM EMÜLSİYONU ESASLI, TEK BİLEŞENLİ ASTAR

TANIM

Bitüm emülsiyonu esaslı, tek bileşenli, su bazlı, likit su yalıtım astarı.

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında, bitümlü membran veya bitümlü likit membran gibi yalıtım ürünlerinin uygulanması öncesinde astar olarak kullanılır. Ayrıca; inşaat kalıplarının sudan etkilenmemesi için kalıp ayırıcı olarak kullanılır.



UYGULAMA YÜZEYLERİ

İç ve dış mekanların beton, taş, sıva ve şap gibi mineral yüzeylerinde uygulamaya uygundur.

AVANTAJLARI

Tüm mineral yüzeylere uygulanabilme ve çok yüksek yapışma gücü. Eksiz bir astar katmanı oluşturma. Yalıtım pompası ile çok rahat ve hızlı uygulanabilme kolaylığı.

UYGULAMA KOŞULLARI

Çok sıcak veya çok nemli havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalarda ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Erimekte olan, donmuş yüzeylerde veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Tozuyan eski mineral yüzeylere uygulama öncesinde onarım yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİ

Yalıtım pompası, fırça, rulo.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, çimento artığı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan, yapışmayı engelleyici yağ, kir, pas, yosun ve tozlardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam ve dona maruz kalmamış olmalıdır. İç köşeler WAP TH - 602 tamir harcı ile pahlanmalı, dış köşeler ise mekanik yöntemlerle tıraşlanarak yuvarlatılmalıdır. Eski veya tozuma yapan yüzeylerde POLYWAP İZK 6000 onarım ve emprenye ürünümüz ile onarılmalı ve sertleştirilmelidir.

UYGULAMA

İzofalt membran astarı, ambalajı açılıp düşük devirli bir mikser yardımıyla homojen bir kıvama ulaşınca kadar en az 1 dakika karıştırılmalıdır. Fırça veya yalıtım pompası yardımıyla tüm yüzeye tek kat halinde uygulanmalıdır.

TÜKETİM

En az 0,5 kg/m²

ALET TEMİZLİĞİ

Tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır. Kurumuş kalıntılar tiner yardımıyla temizlenmelidir.

AMBALAJ

15 kg. plastik kova

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Güneş görmeyen, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın hasar görmemesi ve açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajlar dondan ve sıcaktan korunmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında iki palet üst üste konulmamalıdır.

STANDARTLAR

TSE 113

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEMBRAN ASTARI	TEKNİK BİLGİ
Esası	Bitüm emülsiyonu
Renk	Siyah
Form	İnce kıvamlı sıvı
Yoğunluk	Ortalama 1.02 gr./cm ³
Kuruma süresi	Min. 4 saat
Su miktarı	Max. % 67
Kalıntı miktarı	Max. % 35
Kalıntı kül miktarı	Min. % 3

UYARILAR VE ÖNERİLER

Metal yüzeylerde uygulanmaz. Karışıma kesinlikle su ilave edilmemelidir. Yalıtım pompası ile yapılan uygulamalarda makina tesisatı uygulama bittikten hemen sonra temizlenmesine dikkat edilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

Maske, eldiven, gözlük gibi uygun güvenlik ekipmanlarını mutlaka kullanınız. Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz. Göz ve deri ile temasından kaçınınız. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız. Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzofalt yalıtım inşaat tekstil san. ve tic. ltd. şti. sorumlu değildir.