

POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI, APP POLİMER MODİFİYELİ BİTÜMDEN ÜRETİLMİŞ SU YALITIM ÖRTÜSÜDÜR.

■ TANIM

Oskarshin DESENİ PAR 3500; polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktikpolipropilen) katkılı bitümden üretilmiş, alt yüzeyi PE film, üst yüzeyi renkli mineral kaplanmış ve desen verilmiş, üstün plastomerik yapısı olan ve şaloma ile uygulanan, su yalıtım membranıdır.

RENKLER = ZEMİN = Kırmızı – Yeşil – Gri – Beyaz DESEN = Yonca – Petek – Alaturka – DESEN RENK= Siyah – Mavi

■ KULLANIM ALANLARI

Yapıların teras çatılarında, düz ya da eğimli beton çatılarda, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için uygulanır. Kamelya, bahçe kulüpleri, sundurmalar, prefabrik yapıların ve konteyner evlerinin üretiminde çatı ve yan cephe kaplamalarının ahşap, betopan, metal yüzeylerinde hem su yalıtımı sağlar hem de görsel olarak renkli bir kaplama oluşturur. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında son kat örtü olarak uygulanmaktadır.

■ AVANTAJLARI

Orta soğuk ve sıcak iklimlerde üstün performans.

■ YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey, temiz ve kuru olmalı, yağ, kir, pas, silikon ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzey keskin çıkıntılar ve gevşek agregalardan arındırılmış olmalı ve izofalt membran astarı ile astarlanmalıdır.

■ UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yatay yüzeyin durumuna göre en düşük kottan en yüksek kota doğru, dikey yüzeylerde ise yatay olarak aşağıya doğru, şaloma alevi ile ısıtılarak uygulanır. 10/10 metrelik kısa kenar ek yeri 15 cm, uzun kenar ek yeri 10 cm olmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 50 cm, uzun kenarda 5 metre şaşırtma yapılmalıdır.

■ DEPOLAMA RAF ÖMRÜ

Dik konumda taşınmalı ve depolanmalıdır. Nakliye sırasında drenaj rulolarının devrilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Ürünümüz üstü kapalı ve düz zemini olan depolarda stoklanmalıdır. Yükleme, boşaltma veya taşımalarda ruloların sert darbe almamaları için özen gösterilmelidir. Orjinal ambalajında, kuru ortamda, direk güneş ışığı görmeden +5 °C ile +25°C arasında saklanmalıdır.

■ KULLANILAN ALETLER

Şalümo, mala, mekanik tekerlek, spatula, eldiven.

■ STANDARTLAR

TS EN – 13707

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	DESENİ PAR 3500
TAŞIYICI	gr		P. KEÇE 150
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM/MİNERAL
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	3,5 mm ±%0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	4,0 – 4,2
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	110
SOĞUKTA BUKULME	°C	TS EN 1109	-5
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY)	N/5 cm	TS EN 12311-1	600
ÇEKME MUKAVEMETİ (EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	400
KOPMA UZAMASI (BOY)	%	TS EN 12311-1	30
KOPMA UZAMASI (EN)	%	TS EN 12311-1	30
RULO EBATİ	m	TS EN 1848-1	1X10

