

PLASTOMERİK AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI, UV DAYANIMLI, İKİ BİLEŞENLİ, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI

■ TANIM

Plastomerik akrilik polimer emülsiyon ve özel çimento esaslı, uv dayanımlı, iki bileşenli, yeni nesil ultra plastomerik likit su yalıtım membranıdır.

■ KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış mekanlarında; özellikle teraslarda, yan cephelerde, ayrıca balkon ve benzeri ıslak mekanların seramik altlarında, brüt seramik astar uygulanmış eski seramik kaplamalarda, yüzme havuzlarında, su depolarında, su kanallarında, prefabrik yapıların ve konteyner evlerin üretiminde, pozitif ve negatif su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

■ UYGULAMA YÜZEYLERİ

Dış mekanların yatay ve dikey bölgelerinde beton, taş, sıva, şap, brüt beton gibi mineral yüzeylerinde ve seramik astarı uygulanmış eski seramik yüzeylerde, emici tüm ahşap yüzeylerde uygulamaya uygundur.

■ AVANTAJLARI

Su bazlı tüm boyalar ile boyanabilir. Tüm mineral ve emici ahşap yüzeylere uygulanabilme, ultra plastik yapısı, çok yüksek uv dayanımı ve yapışma gücü. Pozitif ve negatif uygulamalar. Kolay, rahat ve geliştirilmiş uygulama özellikleri. Seramik uygulamasına hızlı geçiş imkanı. Brüt seramik astar uygulanmış eski seramik kaplamalarda güvenli kullanım.

■ UYGULAMA KOŞULLARI

Çok sıcak veya çok nemli havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalarda ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Erimekte olan, donmuş yüzeylerde veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Tozuyan eski mineral yüzeylere uygulama öncesinde (polywap iz k 6000 ile) onarım yapılmalıdır.

■ UYGULAMA ALETLERİ

El mikseri, yalıtım pompası, fırça, rulo, mala.

■ YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, çimento artığı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan, yapışmayı engelleyici yağ, kir, pas, yosun ve tozlardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam ve dona maruz kalmamış olmalıdır. İç köşeler WAP TH - 602 tamir harcı ile pahlanmalı, dış köşeler ise mekanik yöntemlerle tıraşlanarak yuvarlatılmalıdır. Delikli, bozuk veya gözenekli yüzeylere, yüzeyi düzeltmek ve hava kabarcığı oluşumunu engellemek amacıyla, karışımı yapılmış POLYWAP ULTRA PLAST 2K UV ile spatula veya mala yardımıyla sıyırma kat uygulaması yapılmalıdır. Eski veya tozuma yapan yüzeylerde POLYWAP İZK 6000 onarım ve emprenye ürünümüz ile onarılmalı ve sertleştirilmelidir.

■ ASTARLAMA

Tüm yüzey hazırlığı yapıldıktan ve kuruduktan sonra, POLYWAP ULTRA PLAST 2K UV ürünümüzün sıvı bileşeni 1/3 (polywap ultra plast 2k uv sıvı bileşen/su) oranında su ile karıştırılarak inceltilmeli ve yüzey göllenme olmayacak şekilde sıvıyı emdiği kadar astarlanmalıdır.

■ UYGULAMA

Polywap ultra plast 2k uv; Her bir kat için, 10 kg'lık sıvı bileşene 10 kg'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır. Karışım 2 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır. Polywap ultra plast 2k uv, yalıtım pompası, fırça, rulo veya mala yardımıyla tüm yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır. Katlar arasında en az 24 saat beklenmelidir.



■ TÜKETİM TABLOSU

Uygulama alanı	Minimum uygulama kalınlığı (kuru film)	Minimum tüketim
Islak mekanlar ve yüzme havuzları	2,0 mm	2,5 kg/m ²
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (biriken zemin suları)	2,0 mm	2,5 kg/m ²
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (yeraltı suyu)	2,5 mm	3,1 kg/m ²

■ ALET TEMİZLİĞİ

Tüm aletler uygulamadan hemen sonra kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ AMBALAJ

20 kg. Set (10 kg sıvı + 10 kg toz)

■ DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Güneş görmeyen, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın hasar görmemesi ve açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajlar dondan ve sıcaktan korunmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında iki palet üst üste konulmamalıdır.

■ STANDARTLAR

EN 1504 -2:2004 CE BELGESİ

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA PLAST 2K UV	TEKNİK BİLGİ
Esası	Plastomerik polimer-Özel çimento
Sıvı bileşen	Plastomerik polimer emülsiyon
Toz bileşen	Mineral-Özel çimento
Form	Koyu kıvamlı sıvı
Karışım yoğunluk	Ortalama 1.16 kg/lt
Kullanım süresi	Max. 45 dakika
Kuruma süresi	Min. 24 saat
Renk	Beyaz