

POLİMER VE ÖZEL MİNERAL ESASLI BRÜT BETON ASTARI.

■ TANIM

Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce, yüzey aderansını arttırmak amacıyla kullanılan, polimer modifiyeli reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

■ KULLANIM ALANLARI

Yapıların iç ve dış mekanlarında, su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerinde, duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıvaların altında, aderansı ve çalışma süresini arttırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

■ UYGULAMA YÜZEYLERİ

İç ve dış mekanların tüm emici yüzeylerinde uygulamaya uygundur.

■ AVANTAJLARI

Kolay uygulanır. Çimento ve alçı esaslı sıvaların brüt betona aderansını sağlar. Uygulanan sıvaların hızlı su kaybını önler ve işlenebilirliğini artırır. Su bazlıdır ve kapalı mekan uygulamalarında rahatlıkla kullanılır.

■ UYGULAMA KOŞULLARI

Çok sıcak veya çok nemli havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalarda ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Erimekte olan, donmuş yüzeylerde veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Tozuyan eski mineral yüzeylere uygulama öncesinde onarım yapılmalıdır.

■ UYGULAMA ALETLERİ

Fırça, rulo, mala.

■ YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, çimento artığı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan, yapışmayı engelleyici yağ, kir, pas, yosun ve tozlardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam ve donatı maruz kalmamış ve tamamen kuru olmalıdır. İç köşeler WAP TH - 602 tamir harcı ile pahlanmalı, dış köşeler ise mekanik yöntemlerle tıraşlanarak yuvarlatılmalıdır. Delikli, bozuk veya gözenekli yüzeylere, yüzeyi düzeltmek ve hava kabarcığı oluşumunu engellemek amacıyla, WAP TH - 602 ile spatula veya mala yardımı ile sıyırma kat uygulaması yapılmalıdır.

■ UYGULAMA

Polywap brüt beton astarı, ambalajı açılıp istenilen yoğunluğa göre maksimum 4/1 (12 kg ürün/3 kg su) oranında su katılarak, düşük devirli bir mikser yardımıyla homojen bir kıvama ulaşıncaya kadar en az 1 - 2 dakika karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo yardımıyla tüm yüzeye 1 kat halinde uygulanmalıdır. Toplam uygulama miktarı, yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Sıva uygulamaları için ürünümüzün tamamen kuruması beklenmelidir.

■ TÜKETİM TABLOSU

Uygulama alanı	Minimum tüketim
Yüzeyin emiciliğine göre her kat uygulama için en az	0,2 - 0,3 kg/m ²



■ ALET TEMİZLİĞİ

Tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

■ AMBALAJ

12 kg. – 25 kg. plastik kova

■ DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Güneş görmeyen, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın hasar görmemesi ve açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajlar dondan ve sıcaktan korunmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında iki palet üst üste konulmamalıdır.

■ STANDARTLAR

TS EN 13744

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ K 7000	TEKNİK BİLGİ
Esası	Akrilik polimer-Özel mineral
Renk	Turkuvaz
Form	Koyu kıvamlı sıvı
Yoğunluk	Ortalama 1,60 kg./lt
Kuruma süresi	Min. 24 saat