

AKRİLİK POLİMER EMÜLSİYON ESASLI TAVAN BOYASI**TANIM**

Akrilik polimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü tavan boyası

KULLANIM ALANLARI

Yapıların iç mekanlarındaki tavan yüzeylerinde kullanılır. Yapının salon, mutfak, yatak odası, ofis gibi iç mekanlarının tavan kısımlarına uygulanmaktadır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

İç cepheler; çimento bazlı sıvalar, eski boyalı yüzeylerde. Alçı sıva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler, brüt beton (Polywap izk 7000 uygulanmış) yüzeyler.

AVANTAJLARI

Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir. Yüksek örtücülüğü sayesinde kolay ve pratik bir uygulama sağlar. Yüzeylere nefes aldırır. Kokusuzdur ve silinebilme özelliğine sahiptir.

UYGULAMA KOŞULLARI

Çok sıcak veya çok nemli havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalarda ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün)

UYGULAMA ALETLERİ

Havasız püskürtme, rulo ve fırça.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, çimento artığı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan, yapışmayı engelleyici yağ, kir, pas, yosun ve tozlardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler POLYWAP İZK 6001 ile astarlanmalıdır. Eski veya tozuma yapan yüzeylerde POLYWAP İZK 6000 onarım ve emprenye ürünümüz ile onarılmalı ve sertleştirilmelidir.

UYGULAMA

Havasız Püskürtme ile uygulamada

Basınç : 140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.019"

İnceltme (Su) : Temiz su ile %10-15 inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

TERCİH TAVAN BOYASI PREMIUM fırça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için % 20-25 oranında su ile inceltilmeli, homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Rulo ve fırça ile tüm yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

TÜKETİM TABLOSU

Uygulama yapılacak yüzeyin yapısına, cinsine ve emiciliğine göre; 1 Kilogram ile tek katta 5 - 10 m² alan boyanabilir. Tam örtücülük sağlamak için en az iki kat yapılması önerilir. Yüzeyin yapısından, cinsinden ve emiciliğinden emin değilseniz kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ALET TEMİZLİĞİ

Tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.



■ AMBALAJ

3,5 kg. – 10 kg. – 17,5 kg.

■ DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Güneş görmeyen, dondan ve sıcaktan korunduğu, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın hasar görmemesi ve açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında iki palet üst üste konulmamalıdır.

■ STANDARTLAR

TS 5808

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

TERCİH TAVAN BOYASI	TEKNİK BİLGİ
Ürün Yapısı	Sıvı
Esası	Akrilik polimer emülsiyon
Kuruma süresi	6-24 saat
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,74 gr/cm ³
Yaş ovma direnci	Sınıf 5
Örtme gücü	Sınıf 2 (7m ² /l)
Parlaklık	Mat