

**POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI, APP POLİMER MODİFİYELİ BİTÜMDEN ÜRETİLMİŞ SU YALITIM ÖRTÜSÜDÜR.****TANIM**

İzofalt PAR 3000; polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktikpolipropilen) katkılı bitümden üretilmiş, alt yüzeyi PE film, üst yüzeyi renkli mineral kaplı, üstün plastomerik yapısı olan ve şaloma ile uygulanan, su yalıtım membranıdır.

RENKLER: Kırmızı ■ Yeşil ■ Gri ■

**KULLANIM ALANLARI**

Yapıların teras çatılarında, düz ya da eğimli beton çatılarda, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için uygulanır. Kamelya, bahçe kulübeleri, sundurmalar, prefabrik yapıların ve konteyner evlerinin üretiminde çatı ve yan cephe kaplamalarının ahşap, betopan, metal yüzeylerinde hem su yalıtımı sağlar hem de görsel olarak renkli bir kaplama oluşturur. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında son kat örtü olarak uygulanmaktadır.

**AVANTAJLARI**

Orta soğuk ve sıcak iklimlerde üstün performans.

**YÜZEY HAZIRLIĞI**

Uygulama yapılacak yüzey, temiz ve kuru olmalı, yağ, kir, pas, silikon ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzey keskin çıkıntılar ve gevşek agregalardan arındırılmış olmalı ve izofalt membran astarı ile astarlanmalıdır.

**UYGULAMA ŞEKLİ**

Uygulama yapılacak yatay yüzeyin durumuna göre en düşük kottan en yüksek kota doğru, dikey yüzeylerde ise yatay olarak aşağıya doğru, şaloma alevi ile ısıtılarak uygulanır. 1 metrelik kısa kenar ek yeri 15 cm, uzun kenar ek yeri 10 cm olmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 50 cm, uzun kenarda 5 metre şaşırtma yapılmalıdır.

**DEPOLAMA RAF ÖMRÜ**

Dik konumda taşınmalı ve depolanmalıdır. Nakliye sırasında membran rulolarının devrilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Ürününüz üstü kapalı ve düz zemini olan depolarda stoklanmalıdır. Yükleme, boşaltma veya taşımada ruloların sert darbe almamaları için özen gösterilmelidir. Orjinal ambalajında, kuru ortamda, direk güneş ışığı görmeden +5 °C ile +25°C arasında saklanmalıdır.

**KULLANILAN ALETLER**

Şalümo, mala, mekanik tekerlek, spatula, eldiven.

**STANDARTLAR**

TS EN - 13969/ TS EN - 13707

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| ÖZELLİKLER             | BİRİM | STANDART        | İZOFALT PAR 3000 |
|------------------------|-------|-----------------|------------------|
| TAŞIYICI               | gr    |                 | P.KEÇE 150       |
| ALT/ÜST KAPLAMA        |       | TS EN - 13707   | PE FİLM/MİNERAL  |
| KALINLIK               | mm    | TS EN - 1849-1  | 3 mm ±0,2        |
| AĞIRLIK                | kg/m  | TS EN - 1849-1  | 3,6-3,8          |
| SU GEÇİRİMSİZLİK       |       | TS EN - 1928    | UYGUN            |
| SICAKLIK DAYANIMI      | °C    | TS EN - 1110    | min.120          |
| SÖĞÜKTA BÜKÜLME        | °C    | TS EN - 1109    | -10              |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY) | N/5cm | TS EN - 12311-1 | 800              |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (EN)  | N/5cm | TS EN - 12311-1 | 600              |
| KOPMA UZAMASI (BOY)    | %     | TS EN - 12311-1 | 35               |
| KOPMA UZAMASI (EN)     | %     | TS EN - 12311-1 | 35               |
| RULO EBATİ             | m     | TS EN - 1848-1  | 1X10             |

